



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

NOVEMBER 2005

Baufolie

Regenerat opak

Foliendicke : 0,065 bis 0,500 mm nach DIN 53370
Folienbreite : 1000 bis 12000 mm nach GKV
Rohstoff : Polyethylen - Recyclate
Farbe : farbig opak

Eigenschaften* (Typische Richtwerte)

	Werte	Maßeinheit	Methode
Dichte	ca. 0,92	g/cm ³	DIN 53479
MFI	0,3 - 1,5	g/10min	DIN EN ISO 1133
Zugfestigkeit längs	>/=14	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer	>/=12	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs	>/=200	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	>/=1,0	g/μm	ASTM D 1709-75
Gleitreibungszahl	0,20 - 0,60	-	DIN EN ISO 8295

Allgemeine Hinweise

Alle in dieser Technischen Produktinformation enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.